



Рабберфлекс[®] ПРО ПУ-40

Состав для уплотнения – однокомпонентный полиуретановый герметик

Назначение

Универсальный клей-герметик “Рабберфлекс ПРО ПУ-40” предназначен для эффективного решения двух взаимосвязанных задач: конструкционного склеивания и герметизации. Применяется в конструкциях, подвергающихся умеренным механическим воздействиям (вес, ветровые и вибрационные нагрузки, давление воды и т.д.). Используется при строительстве и ремонте объектов промышленного и гражданского назначения.

Область применения

- Автомобильная и контейнерная индустрия, изотермические фургоны и холодильные камеры (герметизация швов материалов, имеющих различные коэффициенты температурного расширения).
- Производство катеров, судов и яхт.
- Производство стеклопакетов.
- Строительная сфера (герметизация бетонных конструкций и заполнение температурных швов).

Особенности и основные свойства

- Высокотехнологичен и удобен в применении.
- Под воздействием естественной влажности воздуха формируется резиноподобный шов, обеспечивающий: высокую твердость и стойкость к истиранию - в случае гидроизоляции деформационных швов в полах; требуемую прочность на разрыв и вибростойкость – в случае конструкционного склеивания; дополнительную механическую прочность и диффузионную плотность – в случае применения в конструкциях стеклопакетов.
- Обеспечивает адгезию к конструкционной и нержавеющей стали, бетону, мрамору, граниту, камню, стеклу, дереву без предварительного грунтования.
- Формирует эстетический шов: не стекает с вертикальных и наклонных поверхностей при нанесении толщиной до 1 см.
- Не вспенивается и не дает усадки, что позволяет точно рассчитать расход герметика для создания требуемого защитного слоя.
- Ремонтпригоден за счет отличной самоадгезии.
- После отверждения легко окрашивается любыми фасадными красками.

Расход

- 100 мл/п.м. при сечении шва 1 см².

Упаковка

- Картриджи 310 мл.
- Фольгированные тубы 600 мл.

Срок хранения

- 12 месяцев при +5°C - +25°C.

Очистка инструмента

- Растворитель 646, ацетон – до отверждения.
- Механическая очистка – после отверждения.

Технические характеристики герметика

| | |
|--|---------------------------|
| Цвет | Белый, серый, черный |
| Плотность | 1,2 г/см ³ |
| Консистенция до отверждения | Тиксотропная вязкая масса |
| Сопротивление оползанию (ISO 7390) | Отличное |
| Время пленкообразования при +23°C и влажности 50% | 1-1,5 часа |
| Скорость вулканизации при +23°C и влажности 65% | 3 мм/24 часа |
| Твердость по Шору А согласно ISO 868 | 40 |
| Модуль упругости при 100%-ном растяжении согласно ISO 37 | 0,4 МПа |
| Относительное удлинение в момент разрыва (ASTM D 412) | 800% |
| Условная прочность в момент разрыва (ASTM D 412) | 1,8 МПа |
| Устойчивость к растворам кислот, щелочей солей и обычным растворителям | Средняя |
| Стойкость к УФ-излучению | Хорошая |
| Водостойкость | Отличная |
| Температура нанесения | -10°C - +40°C |
| Температура эксплуатации | -60°C - +90°C |

Рекомендации по нанесению состава

- “Рабберфлекс ПРО ПУ-40” наносится на сухую поверхность, очищенную от грязи, масел, рыхлой ржавчины, осыпающейся краски.
- **Гидроизоляция температурных швов в полах:** шов предварительно теплоизолировать вспененным полиэтиленом (вилатермом). Укладка вилатерма в стык производится с 30-50%-ным поперечным обжатием с учетом предоставления необходимого пространства (0,5-0,8 см) под дальнейшее заполнение герметиком. При герметизации особо нагруженных швов (бетонные плиты аэродромов и пр.) кромки шва рекомендуется предварительно обработать праймером “Гипердесмо-Д”, дать просохнуть 15 минут и нанести герметик “Рабберфлекс ПРО ПУ-40”.
- **Вторичная герметизация стеклопакетов:** нанести герметик поверх алюминиевой или пластиковой дистанционной рамки толщиной 0,3-0,5 см с помощью ручного или пневматического пистолета.
- Разравнивание нанесенного слоя герметика производится с помощью шпателя в течение 15 минут после нанесения, придавая поверхности вогнутую линию.
- Герметик становится устойчивым к атмосферным осадкам (дождь, снег, град и пр.) через 1,5-2 часа после нанесения, прочным и упругим - через 24-48 часов при +23°C и относительной влажности 50-70%.
- Ресурс службы герметика во многом зависит от качества его нанесения: укладка состава независимо от сферы применения должна быть равномерной, без образования разрывов, наплывов или пустот.

COMPOSITION:

Polyether-polyurethane polymer, MDI based 20 - 25%

Calcium carbonate 20 - 25%

Organic fillers, polymeric 15 - 25%

Diisononyl phtalate 10 - 20%

Solvents, xylene 5 – 10%

Pigments, mineral 2 - 5%

Additives, UV stabilizers 1 - 2%